
Abbeizpaste



Produktinformation
1110 - 1112

- **ANWENDUNG:**

Abbeizmittel für alle ölhaltigen Farben und Lacke, sowie die meisten Alkydharzlacke. Ungeeignet für Acryllacke. Bei Anwendung auf gerbstoffhaltigen Hölzern, z. B. Eiche besteht Gefahr der Schwarzfärbung.

- **EIGENSCHAFTEN:**

Hochchalkalische, mehrfach wiederverwendbare Sumpfkalk-Schmierseifenpaste. Alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft.

- **ZUSAMMENSETZUNG:**

Sumpfkalk, Schmierseife, Kalilauge, Xanthan, Gärungsalkohol.

- **GEEIGNETE WERKZEUGE:**

Geeignet sind alle laugebeständigen Werkzeuge, z. B. aus Kunststoff oder Edelstahl, sowie Fibre-Borsten.

- **VERARBEITUNG:**

Abbeizpaste aufrühren.
Mit Spachtel 2 - 3 mm dick auftragen. Nach ersten Ablösungserscheinungen Paste umwenden und erneut gleichmäßig verteilen. Nach ausreichender Einwirkzeit die Paste mit Spachtel wieder abnehmen und in die Dose zurückgeben.

- **EINWIRKZEIT:**

10 Minuten bis mehrere Stunden, je nach Art und Schichtstärke des abzubeizenden Materials. Die Wirksamkeit zeigt sich, wenn die Paste sich ölig braun färbt. Da die Paste nur im feuchten Zustand wirksam ist, sollte sie bei längeren Einwirkzeiten, zum Schutz vor Austrocknung, mit Kunststoff-Folie abgedeckt werden.

- **NACHBEHANDLUNG (NEUTRALISATION):**

Die Holzoberfläche mit Wasser oder Essigwasser mit Schwamm oder Bürste gründlich abwaschen, trocknen lassen und abschließend unbedingt mit reichlich unverdünntem Haushaltsessig (5% Essigsäure) nachbehandeln (Oberflächenneutralisation). Nicht neutralisierte Laugereste im Untergrund können bei nachfolgenden Öl- und Lackanstrichen zu Anstrichschäden führen.

- **VERBRAUCH:**

Ca. 0,4 m² / Liter bei 2 - 3 mm Auftragsstärke, jedoch mehrfach wiederverwendbar !

- **GEBINDEGRÖSSEN:**

Art.Nr. 1110 0,5 kg
Art.Nr. 1111 1 kg
Art.Nr. 1112 10 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG:**

Kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert, mind. 2 Jahre haltbar.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN:**

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Produktreste über die örtliche Annahmestelle für Farb- und Lackreste entsorgen.

- **TIPS:**

Ist die Abbeizpaste nach mehrmaligem Gebrauch zu dick geworden, kann sie einfach in der Dose unter Rühren mit etwas Wasser wieder verdünnt werden.

Während der Verarbeitung Wirksamkeit des Abbeizers in kurzen Abständen prüfen und Paste entfernen sobald der Anstrich abgelöst ist. Produkt nicht unnötig lange (z. B. mehrere Tage) einwirken lassen. Es besteht die Gefahr, daß Lauge tief in die Holzoberfläche eindringt und anschließend nicht ausreichend neutralisiert werden kann.

- **KENNZEICHNUNG:**

C, ätzend

- **HINWEISE:**

Vorsicht! Das Produkt enthält Alkalien und wirkt **stark ätzend** ! Bei der Verarbeitung unbedingt **Schutzbrille** und **Gummihandschuhe** tragen, Kleidung vor Spritzern schützen. Bei Kontakt mit Haut, Augen, Bekleidung **sofort mit viel Wasser ausspülen**. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Vor Anwendung des Produktes ist durch Anlegen von Probeflächen die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Gerbstoffhaltige Hölzer können sich durch die Abbeizpaste irreversibel dunkel verfärben. Nicht geeignet für Aluminium. Materialien aus Eisen und Gummi (z. B. Dichtungen), sowie Pinsel mit Naturborsten können durch die Abbeizpaste beschädigt werden.

Für Kinder unerreichbar lagern.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit.

(10/2001)

