

---

# Kalkglätte

---



---

Produktinformation  
980 - 982

---

- **KALKGLÄTTE**

ist eine vielfältig einsetzbare, haftverbesserte mineralische Trockenmörtelmischung für den Innenbereich. Körnung bis 0,5 mm. Zum Herstellen von glatten Oberflächen.

- **ANWENDUNG:**

Im Innenbereich auf allen tragfähigen, leicht saugenden Untergründen wie mineralische Putze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Beton. Durch die hohe Alkalität (pH 13) wirkt der Putz auf natürliche Art fungizid und ist dadurch z. B. besonders in Badezimmern oder ähnlichen Feuchträumen geeignet.

- **EIGENSCHAFTEN:**

- Pulver zum Anrühren mit Wasser
- diffusionsoffen
- leicht zu verarbeiten
- natürliches Weiß durch feine Marmormehle
- geruchsarm
- idealer Untergrund für Wandlasurtechniken
- problemlos mit Sumpfkalkfarbe überstreichbar
- alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft
- frei von Konservierungsstoffen
- bis zu 5 % mit kalkechten Pigmenten abtönbar

- **ZUSAMMENSETZUNG:**

Marmorkörnung, Marmormehl, Marmorkalkhydrat, Cellulose, Porzellanerde.

- **VORARBEITEN:**

Der Untergrund muß tragfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von färbenden und durchschlagenden Inhaltsstoffen sein.

- Stark saugende, unterschiedlich saugende und leicht sandende Untergründe mit Kaseingrundierung vorstreichen.
- Alte Leimfarbenanstriche und andere kreidende, bzw. nicht tragfähige Altanstriche gründlich abwaschen oder anders entfernen.
- Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen.
- Sandende Untergründe gründlich abfeigen.
- Bindemittelanreicherungen und Sinterhaut an Putzoberflächen entfernen.
- Schalölreste auf Beton entfernen.

- Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern.
- Durchschlagende und färbende Inhaltsstoffe im Untergrund müssen vor Verarbeitung des Putzes mit Schellack-Isoliergrund (Art.Nr. 234) abgesperrt werden.

- **ANRÜHREN DES PUTZES:**

Sackinhalt 25 kg in 7,5 - 10 l sauberes, kaltes Wasser einrühren, dazu ein kräftiges Rührwerk benutzen. Mind. 15 Minuten quellen lassen und vor der Verarbeitung noch einmal gut durchrühren.

Der angerührte Putz ist in verschlossenen Eimern mehrere Wochen lagerbar.

- **WASSERBEDARF:**

0,3 - 0,4 l / 1 kg Pulver

Grundsätzlich ist das Produkt mit Wasser vor Ort auf eine für den gegebenen Untergrund gute Verarbeitungskonsistenz einzustellen, d. h. die Wassermenge ist ggf. noch geringfügig zu erhöhen.

- **GRUNDBEHANDLUNG:**

Leicht sandende, sowie stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe (z. B. Putze, Gipskarton-, Gipsfaserplatten) müssen mit Kaseingrundierung (Art.Nr. 145) vorbehandelt werden.

- **VERARBEITUNG:**

Verarbeitungstemperatur mind 8°C.

Mit einem Glätter (Traufel) aufziehen, mit Traufel glätten oder filzen.

Auftragsstärke maximal 2 mm.

- **ABTÖNUNG:**

Eine Abtönung kann problemlos bis zu 5 % mit allen Kreidezeit Erd-, Mineral- und Spinellpigmenten erfolgen (Ausnahme: Cassler braun und Rebschwarz nicht verwenden). Bei anderen Pigmenten muß auf deren Kalkbeständigkeit geachtet werden.

Pigmente dazu vor Anrühren der Kalkglätte klümpchenfrei direkt in das Ansetzwasser einrühren, bzw. zum Nachtönen mit etwas Wasser anschlänmen und dem fertigen Putz beimischen.



- **TROCKENZEIT:**

Überstreichbar nach frühestens 24 Std. pro mm Auftragsstärke.

- **VERBRAUCH:**

1 kg Pulver je m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke bei glattem Untergrund.

Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

- **GEBINDEGRÖSSEN:**

Art.Nr. 980 2,5 kg

Art.Nr. 981 10 kg

Art.Nr. 982 25 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG:**

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Pulver mindestens 2 Jahre haltbar.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN:**

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE:**

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.

- **KENNZEICHNUNG:**

Xi, reizend

- **SICHERHEITSHINWEISE:**

Produkt reizt die Augen, Haut und Schleimhäute.

Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Bei

Augenkontakt mehrere Minuten bei geöffnetem

Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. Bei

anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Für Kinder unerreichbar lagern.

Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen

der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der

verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß

eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der

einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der

Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für

den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte

ihre Gültigkeit.

(08/2005)

