

Denkmal

Farben und Spezialprodukte
für die Denkmalpflege



Produktinformation
1104 - 1105

Leinölkitt

ANWENDUNG:

Fensterkitt zum Verglasen von Holzfenstern nach DIN 18545 – A und RAL 849 B / 2.

EIGENSCHAFTEN:

Verarbeitungsfertige Masse. Leicht zu verarbeiten, frei von Kunstharzen, Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Fungiziden.

Dichte: 2,25 kg / l

Farbe: beige

ZUSAMMENSETZUNG:

Kreide, Leinölfirnis

VERARBEITUNG:

Die Falze müssen sauber, trocken, staubfrei und grundiert sein. Unbehandelte Hölzer vor Verarbeitung des Leinölkittes mit Grundieröl (Halböl, Art.Nr. 300) behandeln, dabei gründlich die Überstände entfernen und durchtrocknen lassen.

Leinölkitt vor der Verarbeitung gründlich durchwalken und dicht in die Falzen pressen. Gleichmäßig und glatt abziehen.

TROCKENZEITEN BEI NORMALKLIMA:

Überstreichbar nach Hautbildung des Kittes, spätestens jedoch nach 4 - 8 Wochen. Zu frühes Überstreichen kann zu Runzelbildung führen.

Bei Einfachverglasungen tritt raumseitig die bekannte Schwitzwasserbildung auf. Das Eindringen dieses Wassers in das Kittbett ist unbedingt zu verhindern. Doppelfenster dürfen nach dem Verglasen nicht sofort zusammengebaut werden, da der Kitt zum Abbinden freien Luftzutritt benötigt.

ÜBERSTREICHEN:

Zum Überstreichen eignen sich alle elastischen Anstriche auf Naturölbasis, wie Holzlasur für Außen (Art.Nr. 320), Standölfarben (Art.Nr. D 1000 – 1007, D 1500-1507), Holzhartöl (Art.Nr. 290).

VERBRAUCH:

100 - 150 g Leinölkitt pro 1 m Kittfalz
(bei Schenkelbreite der Kittfalz bis 15 x 10 mm)

ENTFERNEN:

Ölkitte erhärten und verspröden mit der Zeit. Wenn sie dadurch reißen, bzw. sich ablösen, kann an ungeschützten Stellen Wasser eindringen und Anstriche und Holz zerstören. Die Kittfalze müssen deshalb in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen geprüft werden. Versprödeten, rissigen Fensterkitt mechanisch entfernen und Verkittung neu ausführen.

GEBINDEGRÖSSEN:

Art.Nr. 1104 1 kg

Art.Nr. 1105 25 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

LAGERUNG:

Kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert, ist das Produkt mehrere Jahre haltbar.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Kittmesser sofort nach Gebrauch mit einem trockenen Putzlappen abreiben.

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN:

Produktreste können im eingetrockneten Zustand in den Hausmüll gegeben werden. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

KENNZEICHNUNG:

entfällt, kein Gefahrgut.

TIPS:

Ölfilme auf den verkitteten Glasflächen lassen sich einfach mit einem trockenen Lappen und etwas Kreidepulver (Art.Nr. 253) entfernen.

Leinölkitt eignet sich auch für das Ausfüllen kleinerer Löcher und Unebenheiten in Holzoberflächen zum anschließenden Überstreichen mit Ölfarben. Das Holz muß hierbei entsprechend mit Halböl (Art.Nr. 300) vorbehandelt sein.

HINWEISE:

Durch den Gehalt an trocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr der Putzlappen!

Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter (Glas oder Blechdose) aufzubewahren.

Für Kinder unerreichbar lagern.

Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Das Produkt wird hergestellt von der Firma KAWO.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

(05/2005)

