

05.030 / 05.031

Schäfer Kalk-Trass-Putz

455 grob / 450 fein

Verwendungszweck Ein- oder mehrlagiger Kalk-Trass-Maschinenputz für innen und außen als Grund- oder Filzputz. Für mineralische Anstriche geeignet.

Lieferform In 30 kg - Papiersäcken auf Paletten

Lagerung Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt lagern. Bei sachgerechter, trockener Lagerung für mindestens 6 Monate haltbar.

Eigenschaften / Zusammensetzung Werk-Trockenmörtel der Mörtelgruppe CS I DIN EN 998-1 (P I c DIN 18550) auf Basis von Schäfer Weißkalkhydrat, Trass, Kalkfeinsand (fein 0–1,2 mm, grob 0–4 mm)

Typische Werte:

Brandklasse: A 1
Druckfestigkeit: 1,1 N/mm²
Festmörtelrohddichte: 1,48 kg/dm³
Wärmeleitfähigkeit: 0,53 W/(m.K)
Wasserdampfdurchlässigkeit m: 8
Wasseraufnahme W: W 0

Mörtelbereitung Mit allen gängigen Putzmaschinen. Bei Verarbeitung von Hand Schäfer Putz 450 / 455 in Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Wasserbedarf ca. 7 l pro Sack, außer sauberem Wasser nichts zugeben.

Ergiebigkeit 30 kg Schäfer Putz 450 / 455 = 21 l Frischmörtel ergeben bei
10 mm Auftragsdicke max. 2,1 m²
15 mm Auftragsdicke max. 1,4 m²

Putzgrund Muss trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Filmbildende Trennmittel müssen entfernt werden. Nach Art und Beschaffenheit des Putzgrundes kann eine Putzgrundvorbereitung nach DIN 18550 erforderlich sein.

